

# 常温合材 比較一覧表

	DR ミックス	スーパー DR パッチ	スーパー DR クリア	スーパー DR スリット	スーパートップ 13	マイルドパッチ クリア	マイルドパッチ (5mm)	マイルドパッチ (13mm)
粒度	密粒タイプ	細粒タイプ		アスモルタイプ	密粒タイプ	細粒タイプ (5mmより 細粒分が多い)	細粒タイプ	密粒タイプ
最大粒径	13mm	5mm		3mm	13mm	5mm		13mm
標準的な施工厚さ	50mm 程度	15 ~ 50mm	10 ~ 30mm	0 ~ 20mm	50mm 程度	20 ~ 30mm		30 ~ 50mm
主な適用場所	軽交通道路	軽交通道路～重交通道路				軽交通道路～重交通道路		
水たまりへの 適用性	×	○	○	×	○	○		
用途	舗装の仮復旧	浅い ポットホール補修	深い段差補修 深いわだち補修	浅い段差補修 浅いわだち補修 すり付け	深いポットホール補修 舗装の復旧	浅いポットホール補修 深い段差修正		深いポットホール補修 舗装の復旧
荷姿	20kg,30kg, バラ	20kg				20kg		
保存期間(目安)	1ヶ月程度	6ヶ月程度				6ヶ月程度		
硬化タイプ	揮発	揮発				化学反応		
備考	—	—	受注生産品			家庭用と道路補修用は同一品		